

DekorTOP LB-KNAUF homlokzat festék

Előnyök:

- Díszítésre, átszínezésre ajánlott
- Széles színválaszték

Kötőanyag: műanyag diszperzió

Cikkszám:

8802**, 8801******



FESTÉKTÍPUS:

A DekorTOP homlokzatfesték műanyag diszperzió kötőanyaggal készült, víztaszító, időjárásálló, páraáteresztő homlokzatfesték.

Tulajdonságok: páraáteresztő, víztaszító, időjárásálló, alkáliálló, ellenálló a levegőszennyeződésekkel szemben, kiváló fedőképességű

ALKALMAZÁSI TERÜLET:

Az DekorTOP homlokzatfesték ásványi és műgyanta kötőanyagú színezővakolattal készült felületek átfestésére alkalmazható. Az átfestés után a felület egységes színű, zárt struktúrájú de páraáteresztő lesz.

FELDOLGOZÁS:

Követelmények az alapfelülettel szemben, az DekorTOP felhordását megelőző műveletek:

A DekorTOP homlokzatfestéket olyan színezővakolatra hordjuk fel, amely száraz, megfelelő szilárdságú, por- és szennyeződésmentes. A munkálatok előtt takarjuk le az üvegfelületeket, ablakkereteket, ablakpárkányokat és az ajtókat. Régebbi színezővakolatok, krétásodó bevonatok átfestése előtt használjunk Tiefengrund-ot.

A DekorTOP feldolgozása:

A DekorTOP homlokzatfesték felhasználásra kész állapotban kerül forgalomba, hígítást nem igényel. Erősen nedvszívó alapfelület, illetve magas hőmérséklet esetén max. 5% vízzel hígítható. Felhordása történhet korongecsettel, teddy-hengerral, vagy levegő nélküli (airless) festékszóróval. A szerszámok a festék megkötése előtt vízzel tisztíthatók.

Fontos tudnivalók!

A DekorTOP homlokzatfesték felhordása +5°C feletti alapfelület- és léghőmérsékleten ajánlott. Közvetlen napsugárzásnak kitett felületre ne hordjuk fel! Az alapfelületeken található nagyobb színeltérések esetén 2 rétegben hordjuk fel, úgy hogy az első réteg felvitelekor a festékhez max. 5% vizet adunk, a második réteget hígítás nélkül kenhetjük fel. Javításokat lehetőleg az azonos gyártási számú festékkel végezzünk. A megadott anyagszükségleti értékek sima, egyenletes felületre vonatkoznak, az adott objektumon javasoljuk a pontos értékek meghatározását.

MŰSZAKI ADATOK:

Anyagszükséglet:

kb. 0,2 l/m² rétegenként
(sima alapfelület esetén)

S_d érték: 0,02 m

Vízfelvételi tényező:

0,1 < w < 0,1 kg/m²h^{0,5}

Átfesthető: 5-6 óra elteltével

Száradási idő: kb. 3 nap

Tűzvédelmi előírás:

IV. tűzveszélyességi osztályba tartozik

Csomagolás:

5 és 15 literes műanyag vödörökben

Raktározás:

Eredeti csomagolásban hűvös, de fagymentes helyen 12 hónapig

Figyelem!

A felhordott DekorTOP homlokzatfesték színe kis mértékben eltérhet a mintákon bemutatott színektől

DEKORTOP BEDOLGOZÁSI IDŐTERVE:

Várakozás a felület előkészítése után

Anyagkeverés

8-24 óra

1-3 perc

Műveleti idő: folyamatos

Száradás*: 4 óra

védelem: kb. 1 nap

*a felhordástól számítva

Műveleti idő: az anyag a felhordás helyén kb. ennyi ideig dolgozható el. (pl. ragasztó a bőrösödésig)