

SilikatTOP LB-KNAUF szilikát homlokzatifesték

Előnyök:

- Műemlékekhez ajánlott
- Kimagasló ellenálóképesség
külső hatásokkal szemben
- Páraáteresztő

Kötőanyag: kálivízüveg
műanyag diszperzió

Cikkszám:
8886**, 8885******



FESTÉKTÍPUS:

A SilikatTOP homlokzatifesték kálivízüveg és vizes diszperziós kötőanyaggal készült, időjárásálló, páraáteresztő homlokzatifesték.

Tulajdonságok: páraáteresztő, időjárásálló, alkáliálló, ellenálló a levegőszennyeződésekkel szemben, kiváló fedőképességű, gyorsan száradó, mikropórusos szerkezetű



ALKALMAZÁSI TERÜLET:

A SilikatTOP homlokzatifesték minden új és régi mészcement és cementkötésű ásványi vakolat festésére alkalmazható. A bevonat egységes színű, zárt struktúrájú és páraáteresztő lesz.

FELDOLGOZÁS:

Követelmények az alapfelülettel szemben, a SilikatTOP felhordását megelőző műveletek:

A SilikatTOP homlokzatifestéket olyan alapfelületre hordjuk fel, amely száraz, megfelelő szilárdságú, por- és szennyeződésmentes. A munkálatok előtt takarjuk le az üvegfelületeket, ablakkereteket, ablakpárkányokat és az ajtókat. Régebbi színezővakolatok, krétásodó bevonatok átfestése előtt használjunk Tiefengrund-ot. Alap- és színezővakolatok csak azok felhordását követő 2. nap után festhetők, a felületeket Putzgrund-dal kell előkezelni. Az újonnan felhordott, azonban 6 hétnél idősebb cement-mészcement vakolatok alapozás nélkül is festhetők.

A SilikatTOP feldolgozása:

A SilikatTOP felhasználásra kész állapotban kerül forgalomba, hígítást alapvetően nem igényel. Erősen nedvszívó alapfelület, illetve magas hőmérséklet esetén max. 5% vízzel hígítható. A feldolgozás előtt lassú fordulatú keverővel gondosan fel kell keverni. A festék felhordása történhet korongecsettel, teddy-hengerrel vagy szórással. A szerszámok a festék megkötése előtt vízzel tisztíthatók.

Fontos tudnivalók!

A SilikatTOP homlokzatifesték felhordása +8°C feletti alapfelület- és léghőmérsékleten ajánlott. Közvetlen napsugárzásnak kitett felületre ne hordjuk fel! Homogén felületek kialakítása érdekében a festéket 2 rétegben hordjuk fel, úgy hogy az első réteg felvitelekor a SilikonTOP homlokzatifestékhez 5% vizet adunk, a második réteget hígítás nélkül kenhetjük fel. Javításokat lehetőleg az azonos gyártási számú festékekkel végezzünk. A megadott anyagszükségleti értékek sima, egyenletes felületre vonatkoznak, az adott objektumon javasoljuk a pontos értékek meghatározását. Az alacsony hőmérséklet, illetve a magas páratartalom meghosszabbítja a kiszáradáshoz szükséges időt. Kérjük, hogy a vakolat (festék) színét a feldolgozás előtt próbafelületen ellenőrizték, mert a felhordást követően a színárnyalatra vonatkozó reklamációt nem áll módunkban elfogadni.

MŰSZAKI ADATOK:

Anyagszükséglet:

kb. 0,2 l/m² rétegenként
(sima alapfelület esetén)

S_d érték: 0,14 < S_d < 1,4 m

Vízfelvételi tényező:

0,1 < w < 0,5 kg/m²h^{0,5}

Átfesthető: 5-6 óra elteltével

Száradási idő: 4 óra

Csomagolás:

5 és 15 literes
műanyag vödörökben

Raktározás:

Eredeti csomagolásban
hűvös, de fagymentes helyen
12 hónapig

Figyelem!

A felhordott SilikatTOP
homlokzatifesték színe kis
mértékben eltérhet a mintákon
bemutatott színektől

SILIKATTOP BEDOLGOZÁSI IDŐTERVE:

Várakozás a felület
előkészítése után

Anyagkeverés

8-24 óra

1-3 perc

Műveleti idő: folyamatos

Száradás*: 4 óra

védelem: **kb. 3 nap**

*a felhordástól számítva

Műveleti idő: az anyag a felhordás helyén kb. ennyi ideig dolgozható el. (pl. ragasztó a bőrösödésig)