

BauderPIR FA TE

Műszaki adatlap

Termékleírás:	Poliuretán keményhab tábla DIN EN 13165 szerint			
Alkalmazási terület:	Hőszigetelő lap terasz hőszigeteléshez			
Felület	felül:	Alumínium		
	alul:	Alumínium		
Élképzés	Egyenes, 60 mm vastagságtól falccal is			
Termék besorolási kód	PU-EN 13165-T2-DS(70,90)3-DS(-20,-)2-CS(10/Y)120-TR40			
Megfelelőségi nyilatkozat	Z-23.15- 1432			
Termékszámok	20 mm vtg.	4400 4020	80 mm vtg.	4400 4080
	30 mm vtg.	4400 4030	100 mm vtg.	4400 4100
	40 mm vtg.	4400 4040	120 mm vtg.	4400 4120
	50 mm vtg.	4400 4050	140 mm vtg.	4400 4140
	60 mm vtg.	4400 4060	160 mm vtg.	4400 4160
	70 mm vtg.	4400 4070		

Tulajdonságok	Vizsg. eljárás	ME	Követelmény
Hosszúság	DIN EN 822	mm	1200
Szélesség	DIN EN 822	mm	600
Vastagság	DIN EN 823	mm	20,30,40,50,60,70,80,100,120,140,160
Tűzállóság	DIN EN 13501 - 1	-	E osztály (B2 osztály DIN 4102- 1)
Nyomószilárdság	DIN EN 826	kPa	≥ 120
Hővezetési tényező (λ) mért érték (D)	DIN 4108-4	W/mK	0,024 < 80 mm 0,023 ≥ 80 mm
Hővezetési osztály (WLS) (D)	-		024 < 80 mm 023 ≥ 80 mm
Hővezetési tényező (λ) (EU)	EN 13165	W/mK	0,022
Alkalmazási javaslat	DIN 4108-10	-	DAA dh, DEO, WAB
Vízfelvétel képesség	DIN EN 12087	térfogat %	max. 3
PIR kód			> 250



Minősítés reg. szám. : 0751 FIW München
DIN EN 13165



Minősítés helye ÜGPU, Ü048
Megf.nyil. Z-23.15-1432

