

Terméknév	BONUS PREMIUM R 150 8 cm			
Szabvány	TS EN 13162 + A1 hőszigetelő termékek épületekhez. Gyári készítésű ásványgyapot (MW-) termékek. Műszaki előírások.			
Leírás	Ásványgyapot hőszigetelő anyag, amelyet bazaltkőzet 1350–1400 °C-on történő megolvasztásával és szálalásával készítenek. Hő-, hang -és tűzszigetelő termék.			
Felület oldala	Nincs különbség az oldalak között			
Felhasználási terület	Minden dőlésszögű fém-és fa tetőn, teraszon használható			
TERMÉKTELJESÍTMÉNY	Műszaki jellemzők	Bevizsgálási módszer	Mértékegység	Érték vagy nyilatkozat
	Vastagság / d	EN 823	mm	80
	Tűrészhatárok – T5		79,0-83,0.	
	Hosszúság / l	EN 822	mm	2000
	Tűrészhatárok ±2 %			
	Szélesség / b	EN 822	mm	1200
	Tűrészhatárok ±1,5 %			
	Négyszögletűség / S _b	EN 824	mm / m	max. 5
	Síkbeliség / S... _x	EN 825	mm	max. 6
	Testsűrűség / D	EN 1602	kg / m ³	150
	Tűrészhatárok ±10 %			
	Hővezető képesség	EN 12667 EN 12939	W / m.K	0,038
	Hővezetési ellenállás / R _d	EN 12667 EN 12939	(m ² .K)/ W	2,10
	Tűzvédelmi osztály	EN 13501-1	Euroclass	A1
	Rövidtávú vízfelvétel	EN 1609	kg / m ²	< 1
	Hosszútávú vízfelvétel	EN 12087	kg / m ²	< 3
	Nyomószilárdság	EN 826	kPa	70
	A méretállandóság meghatározása adott hőmérsékletű térben	EN 1604	-	DS(70,-)
	Páraáteresztési tulajdonságok / MU	EN 12086	M	1
	Légáramlási ellenállás / Afr	EN 29053	-	NPD
TÁROLÁS	A tárolás helyén a termékcsoomagokat védeni kell a víztől, nedvességtől és napfénytől.			
	Szállítás és beépítés során a bőr, szemek és felső légutak védelme érdekében megfelelő munkavédelmi ruházatot és felszerelést kell használni.			
	A tárolás helyén a termékcsoomagokat legalább egy raklapra kell helyezni, nem érintkezhetnek a padlóval.			
	Szállítás és tárolás során a termékeket ponyvával kell lefedni			
	Ne hagyjon semmilyen anyagot a terméken, ami kárt tehet a csomagolásban és a termékben.			
	A raklapra helyezett termékeket nem szabad egymásra halmozva tárolni.			
	A felnyitott csomagok hulladékkezelését a megfelelő szabályokkal összhangban kell végezni			