

Műszaki adatlap

DELTA®-PENTAXX S PLUS

Magas UV-állóságú, páraáteresztő, hálóerősítéses, deszkázatra is fektethető alátétfedés. Mindkét szélén integrált ragasztósávval.



Tulajdonságok	Vizsgálati mód	Érték / leírás
Leírás		
Felhasználás	-	Minden egyszeresen és kétszeresen átszellőztetett teljes deszkázatú vagy deszkázat nélküli magastetőhöz. Hálóerősítése különösen hasznos nagyobb szarufa távolságnál.
Anyaga	-	Többrétegű, hálóerősítésű alátétfedés, páraáteresztő, nagy szakítószilárdságú PP flíz-fólia kombináció, mindkét szélén integrált ragasztósávval
Különleges jellemzők	-	Szabadalmaztatott, több rétegű, különösen UV-álló funkcionális réteg (súlya kb. 90 g/m²).
Felület tömeg	EN 1849-2	220 g/m² (± 10%)
Vastagság	EN 1849-2	ca. 0,5 mm
Vízzárság		
Vízzárság mesterséges öregítés előtt és után (5.000 óra UV)	EN 1928 + EN 13859-2	W1
Ellenállás csapóesővel szemben	Alátét héjazatok csapóeső vizsgálata TU Berlin (Berlini Műszaki Egyetem)	Vízhatlan
Páraáteresztő képesség		
S_p érték	EN ISO 12572	0,15 m (± 0,05 m)
Páradiffúziós ellenállási tényező μ	-	kb. 300
Mechanikai tulajdonságok		
Szakítószilárdság hossz / kereszt irányban	EN 12311-1	520/520 N/5 cm (± 10%)
Szakítószilárdság öregítés után (5.000 óra UV) hossz / kereszt irányban	EN 12311-1	420/420 N/5 cm (± 20%)
Szakadási nyúlás hossz / kereszt irányban	EN 12311-1	> 10%
Szegkiszakító szilárdság hossz / kereszt irányban	EN 12310-1	550/550 N (± 10%)
Méretállandóság	EN 1107-2	< 2%
Hideghajlíthatóság	EN 1109	-50 °C
Egyéb tulajdonságok		
Éghetőség	EN 13501-1	E
Hőállóság	-	-40 °C-tól +80 °C-ig
Rövid idejű maximális hőterhelés	-	+100 °C
UV-állóság*	-	4 hónap
DELTA® rendszer kiegészítők a hosszútváon működőképes és energiatakarékos tetőköz	-	DELTA®-MULTI-BAND (univerzális ragasztószalag az átlapolások leragasztásához, az áttörésekhez, a sérülések javításához) – tekereshossz 25 m, tekeres szélesség 60 és 100 mm. DELTA®-HABSZÖGTÖMÍTŐ SZALAG SB 60 (egyoldalas tömítő szalag az ellenlécek szögei által a fólián okozott lyukak tömítésére) – 60 mm x 30 m. DELTA®-THAN (tartósan rugalmas tömítő massa speciális kaucsukból) – 310 ml. DELTA®-FLEXX-BAND (nyújtható, butyl kaucsuk ragasztóanyag egy speciális flízen) – 100 mm x 10 m
CE minősítés	EN 13859-1&2	Igen
Tekeresméret	-	50 m x 1,50 m (15 tekeres/raklap)
Tekeressúly	-	16,5 kg

* Az UV-stabilitással kapcsolatos további információk, valamint technikai információk „Az UV-sugárzás alátétfedésekre gyakorolt hatásai” című anyagban található.