

Sika®-Trocal® C 733

Kontaktragasztó

Termékleírás: A Sika-Trocal C 733 kontaktragasztó oldószert tartalmazó, egykomponensű poli-mer ragasztó. Nagyfokú ragasztóképességgel rendelkezik minden szokásos aljzaton, ahol a Sikaplan tetőszigetelési lemez az alatta előforduló aljzattal érintkezik.

Alkalmazási terület: A Sika-Trocal C 733 kontaktragasztó alkalmas kontakt ragasztásra. Elsősorban Sikaplan tetőszigetelési lemezekhez használható a perem- és csatlakozási részen való (pl. fal- ill. lábazati csatlakozásokon), beton, fém, kő, fa és műanyag aljzaton történő ragasztásokor egyaránt.
Műanyag aljzaton ügyelni kell arra, hogy azok oldószerállóak legyenek.

Szállítás:

Sika-Trocal C 733 kontaktragasztó:	5 kg egyszer használatos doboz 21 kg egyszer használatos kanna
Sika-Trocal CV 705 hígító:	4 kg-os egyszer használatos fémdoboz

Eltarthatóság: A Sika-Trocal C 733 kontaktragasztó hűvös és száraz helyen történő tárolás esetén, sérülés mentes, egész, eredeti (nem felnyitott) kiszerelésben 1 évig tárolható.

Feldolgozási tudnivalók:

Anyagfelhasználás: A felhasználási igény függ az aljzat felületi tulajdonságaitól (pl. érdesség) és ez mind kontaktragasztás, mind egyoldali felületi ragasztás esetén kb. 300-500 g/m².

Ragasztandó felület előkészítés: A ragasztandó felületeknek szilárdnak, száraznak, zsír- és pormentesnek kell lennie. A ragasztó felhordása egyenletes és lehetőség szerint vékony rétegben történik hengerrel vagy ecsettel a mindkét ragasztandó felületen (szigetelési lemez ill. aljzat). A felhordott ragasztó réteget elegendő mértékig kell hagyni kiszellőzni. Ezután a korábban leszabott (és bekent) szigetelési lemez állandó simítgatás mellett kerül a helyére folyamatos hengerezéssel. (függőleges felületeknél kb. 500 g/m²).

Aljzat alapozás: Erősen szívó aljzatok pl. falazatok esetében hígított Sika-Trocal C 733 kontaktragasztóval lehet alapozni előzetes kellősítésként.
A Sika-Trocal C 733 kontaktragasztó konzisztenciája a Sika-Trocal CV 705 hígítóval módosítható. Mindez szükség esetén történhet, amikor a Sika-Trocal CV 705 hígító révén a kontaktragasztó viszkozitása növelhető. A hígító ragasztóba való keverése óvatosan, állandó keverés mellett kis mennyiségekben kell, hogy történjen (hígítás a kontaktragasztó max. 30%-áig lehetséges).

Tulajdonságok, anyagjellemzők:
Ragasztható: sík és sima felületekre mint pl. betonra, fára, kőre, fémre és bitumenes lemezekre;
Bedolgozás: kenhető és hengerelhető (függőleges felületeknél kb. 500 g/m²);
Szikkadási idő: a külső hőmérsékleti viszonyoktól, levegő nedvességtartalmától az adott feladat nagyságától függ;
Teljes szilárdság elérése: a klimatikus körülményektől függően napokon belül;
Összeférhetetlenség: az összes, nem oldószerálló anyagok esetében (pl. polisztirol).

Fontos tudnivalók:

A Sika-Trocal C 733 kontaktragasztó valamint a Sika-Trocal CV 705 hígító könnyen illó oldószereket tartalmaz. Zárt terekben való alkalmazás esetén elegendő átszellőztetésről ill. friss levegőről kell gondoskodni. Dohányzás és nyílt láng használata tilos! A maradék anyagokat fényt- és levegőt át nem eresztő, légmentesen zárt edényekben kell tárolni.

A kiszerezési egység oldalán lévő előírások betartandók.

Fontos figyelmeztetés**KIZÁRÓLAG SZAKMAI FELHASZNÁLÓK RÉSZÉRE (1907/2006/EK-REACH).****Biztonsági előírások:**

Termékeinkkel végzett munka esetén a fontosabb fizikai, biztonságtechnikai, toxikológiai és ökológiai adatokat a termékekre vonatkozó biztonsági adatlapokban meg lehet találni. A veszélyes anyagokra vonatkozó rendelkezéseket be kell tartani.

Ebben a Műszaki Adatlapban közölt adatok megfelelnek a nyomdába adás időpontjában rendelkezésre állóknak. Amennyiben eltérés mutatkozik a műszaki adatlapon szereplő, valamint a szállítmány címkéjén lévő adatok között, úgy minden ilyen esetben a címkén szereplő adatok a mértékadóak. Ilyen és hasonló kérdéses esetekben kérjük, érdeklődjének vevőszolgálatunknál. A kivitelezési és bedolgozási utasítást kérjük pontosan betartani, mivel az anyagra vonatkozó minőségi garanciánk csak az előírás szerinti felhordás, bedolgozás, felhasználás esetén érvényes.

**Sika Hungária Kft.**

1117 Budapest, Prielle Kornélia u. 6.

Tel. +36 1 371-2020

Fax +36 1 371-2022

E-mail : info@hu.sika.com

www.sika.hu

**MINŐSÉGÜGYI
RENDSZERÜNK**
önkéntesen tanúsítva
rendszeres felügyelettel
ISO 9002 szerint



**KÖRNYEZETIRÁNYÍTÁSI
RENDSZERÜNK**
önkéntesen tanúsítva
rendszeres felügyelettel
ISO 14001 szerint

