

MONARPLAN D

Forgalmazó

Icopal Kft. H-8900 Zalaegerszeg, Zrínyi u. 6.

Gyártó és a gyártás helye

a) Icopal Synthetic Membranes B.V. – 5050 AA GOIRLE, Netherlands

b) Icopal Synthetic Membranes Slovakia s.r.o. - Továrenská 1., 943 03 Štúrovo, Slovakia

Termékleírás

Polivinil-kloridból (PVC-P) készült erősítés nélküli fólia. Bitumennel nem összeférhető.

Felhasználási terület

Járható és nem járható lapostetőkhöz, zöldtetőkhöz, a tetőszigeteléshez használt műanyag vízszigetelő lemezek csomópontjainak kialakításához, részletképzéshez.

Beépítés

A beépítés az alkalmazástechnikai előírások (Alkalmazástechnikai útmutató, ÉMSZ irányelvek) szerint, forrólevegős hegesztéssel, egyes csomópontok kialakítása THF oldószeres ragasztóval történhet. Hideg időben történő felhasználás esetén a terméket a beépítés előtt temperált +10-15°C fokos térben kell tárolni. Beépítéskor a levegő és a tisztított, száraz aljzat hőmérséklete nem lehet alacsonyabb, mint +5°C. Esős, havas időben, nedves és jéggel borított aljzat esetén nem építhető be.

Tárolás és szállítás

Száraz, fedett helyen tárolandó, közvetlen napfénytől és sugárzó hőtől védve. A tekercsek fektetve tárolhatók és szállíthatók. A tekercsekkel megrakott raklapok nem rakhatók egymásra sem tároláskor, sem szállításkor. Szállításkor a raklapokat elmozdulás ellen rögzíteni kell, és biztosítani kell, hogy a tekercsek ne tudjanak elmozdulni.

Érvényesség

A termékadatlap a láblécben található dátumtól az újabb változat kiadásáig érvényes. Új termékadatlap kiadásával a korábbi kiadás érvényét veszti. A kutatás-fejlesztés, új gyártástechnológiai eljárások és alapanyagok alkalmazása alapján az Icopal Kft. fenntartja a jogot a termékek műszaki paramétereinek módosítására és a termékadatlap tartalmának megváltoztatására.

TERMÉKADATLAP

Tulajdonságok

Termék adatok	
Terméknév	MONARPLAN D
Termék cikkszám	
Termék felépítése	PVC-P, erősítés nélkül
Felső felülete	szürke (RAL 7001), antracit (RAL 7015), fehér (RAL 9010)* *min. 3000 m ² mennyiségű rendelés esetén rendelhető: Megjegyzés: A RAL kódok nem azonos, hanem közeli szint jelölnek
Szállítási adatok	mérettől függ, további információ az árjegyzékben

Műszaki adatok	Mérték-egység	Érték	Szabvány
Hossz	m	15 (-0% / +5%)	EN 1848-2
Szélesség	m	0,70 és 0,75 (-0,5% / +1,0%)	EN 1848-2
Súly	kg/m ²	1,57 / 1,95 / 2,34 / 2,55 (-5% / +10%)	EN 1849-2
Vastagság	mm	1,5 mm (-5% / +10%)	EN 1849-2
Vízzáróság	-	megfelel	EN 1928 - B
Szakítószilárdság keresztirányban	N/50mm	≥ 8	EN 12311-2 - A
Szakadási nyúlás	%	≥ 250	EN 12311-2
Hideghajlíthatóság	°C	≤ -30	EN 495-5
Páradiffúziós ellenállási szám (μ)	-	20 000	EN 1931
Látható hibák	-	hibamentes	EN 1850-2