

MONARPLAN FÓLIABÁDOG

Forgalmazó

Icopal Kft. H-8900 Zalaegerszeg, Zrínyi u. 6.

Gyártó és a gyártás helye

Icopal Synthetic Membranes B.V. – 5050 AA GOIRLE, Netherlands

Termékleírás

A Monarplan Fóliabádóg 0,6 mm vastagságú tűzihorganyzott acéllemez, egyik oldalán 0,6 mm vastag hordozóréteg nélküli PVC lemezzel bevonva, teljes vastagsága 1,2 mm. A Monarplan Fóliabádóggal a Monarplan PVC szigetelőlemezek összeépíthetők.

Felhasználási terület

A Monarplan Fóliabádóg méretre szabható, alkalmas egyedi méretű fémlemez lefedések, szegélyezések, csepegtetők készítésére, valamint mechanikai rögzítésű rögzítő szegélyek, erősítések kialakításához, továbbá színváltásoknál, az eltérő színű felületek elválasztására.

Beépítés

A Monarplan Fóliabádóg lemezeket 3-6 mm-es hézag hagyásával helyezzük el, biztosítva a fémlemeknek a hőtágulási távolságot. A csatlakozó felületek ragasztáshoz 50 mm széles Monarplan ragasztócsíkot kell használni. Ezt követően egy 150 mm szélességű Monarplan lemezt helyezünk el, majd forrólevegős hegesztéssel rögzítsük a Monarplan Fóliabádóg lemezhez, min. 40 mm széles hegesztési varrat kialakításával.

Más műanyagból készült termékekkel nem összeférhető, ezért nem érintkezhet expandált vagy extrudált polisztirollal (EPS, XPS). Bitument, aszfaltot, kátrányt tartalmazó felületeken csak elválasztó réteg beépítésével alkalmazható.

A hegesztendő felületeken található szennyeződés és por befolyásolja a hegeszthetőséget, ezért a szennyezett felületeket meg kell tisztítani a hegesztés előtt. Szeles időben a forrólevegős hegesztési munkákat szüneteltetni kell.

Tárolás és szállítás

A Monarplan Fóliabádóg Lemezek tekercsekben, raklapon kerülnek kiszállításra.

Száraz, fedett helyen tárolandó, közvetlen napfénytől és sugárzó hőtől és mechanikai hatásoktól védve, világos színű páraáteresztő fóliával letakarva, 0-40 °C közötti hőmérsékleten. A tekercsek fektetve tárolhatók és szállíthatók. A tekercsekkel megrakott raklapok nem rakhatók egymásra sem tároláskor, sem szállításkor. Szállításkor a raklapokat elmozdulás ellen rögzíteni kell, és biztosítani kell, hogy a tekercsek se tudjanak elmozdulni. Felhasználásig tartsa a lemezek bontatlan csomagolásban.

Érvényesség

A termékadatlap a láblécben található dátumtól az újabb változat kiadásáig érvényes. Új termékadatlap kiadásával a korábbi kiadás érvényét veszti. A kutatás-fejlesztés, új gyártástechnológiai eljárások és alapanyagok alkalmazása alapján az Icopal Kft. fenntartja a jogot a termékek műszaki paramétereinek módosítására és a termékadatlap tartalmának megváltoztatására.

TERMÉKADATLAP

Tulajdonságok

Termék adatok	
Terméknév	MONARPLAN Fóliabádog
Termék cikkszám	
Termék felépítése	0,6 mm vastagságú tűzhorganyzott acéllemez + 0,6 mm vastag hordozóréteg nélküli PVC lemez, összesen 1,2 mm
Felső felülete	PVC lemez világos szürke (RAL 7001), antracit (RAL7015) Megjegyzés: A RAL kódok nem azonos, hanem közeli szint jelölnek
Alsó felülete	horgany
Szállítási adatok	Zsugorfóliázott raklapon kerül forgalomba

Műszaki adatok	Mérték-egység	Érték	Szabvány
Vastagság	mm	1,2 mm	EN 1849-2
Hossz	m	1,0	EN 1848-2
Szélesség	m	2,0	EN 1848-2
Súly	kg/m ²	6,0	EN 1849-2