

# Ultraplan Renovation

**Szálerősítéses, önterülő aljzatkiegyenlítő simítóhabarcs, 3-30 mm vastag egyrétegű alkalmazáshoz**

## LEÍRÁS

Az **Ultraplan Renovation** szálerősítéses önterülő aljzatkiegyenlítő habarcs, meglévő padlók felújításához, mind kereskedelmi-, mind lakókörnyezetben, kézi vagy habarcsszivattyúval történő alkalmazáshoz.

## ALKALMAZÁSI TERÜLET

Beltéri használatra, 3-30 mm vastagságú kiegyenlítésére és szintkülönbségek megszüntetésére alkalmas, új vagy meglévő beton, esztrich, kő, terazzó, kerámia burkolat, új és meglévő fapadlók, hajópadlók, faforgács és rétegelt lemez felületeken. Az **Ultraplan Renovation** alkalmas nagy igénybevételnek kitett felületekre, görgős székek alá és padlófűtés fölé.

## Aljzatelőkészítés

Az aljzat legyen száraz, szilárd és portól, laza részekről, festéktől, viasztól, olajtól, zsírtól, rozsdá- illetve gipsznyomoktól, és a tapadást gátló minden más szennyeződéstől mentes. A fa aljzatok legyenek tiszták és szilárdan rögzítettek. A nyitott hézagokat tömítse **Nivorapid** és **Latex Plus** keverékével

A nem megfelelően szilárd cementkötésű aljzatot távolítsa el, vagy, ahol lehetséges, **Profas**-szal, vagy **Primer EP**-vel szilárdítsa meg azt.

Az aljzat repedéseit **Eporip**-pel javítsa ki.

Az aljzatot **Primer G**-vel, **Mapeprim SP**-vel, vagy **Eco Prim T**-vel alapozza az **Ultraplan Renovation** alkalmazása előtt.

## HASZNÁLATI UTASÍTÁS

Alkalmazza egy 3-30 mm vastag rétegben. A szükséges rétegvastagságtól függően használjon tüskés hengert.

Az **Ultraplan Renovation** önterülő képességének köszönhetően a felülete bármilyen padlóburkolat fektetésére alkalmas, minden különösebb intézkedés nélkül.

## ANYAGSZÜKSÉGLET

1,8 kg/m<sup>2</sup> rétegvastagság mm-enként.

## KISZERELÉS

25 kg-os zsákokban kerül forgalomba.

## AZ ELŐKÉSZÍTÉS ÉS A BEDOLGOZÁS SORÁN BETARTANDÓ BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

Cementet tartalmaz, amely izzadsággal vagy más testnedvekkel érintkezésbe kerülve, azokkal irritáló alkáli reakcióba lép. Viseljen védőkesztyűt és védőszemüveget! A termékünk biztonságos használatára, a további és teljes információ miatt olvassa el a vonatkozó legfrissebb Biztonsági Adatlapot.

SZAKEMBEREK SZÁMÁRA KÉSZÜLT TERMÉK

## FIGYELMEZTETÉS

A termékismertetőben feltüntetett műszaki adatok, javaslatok és utasítások mindig csak a megadott feltételek mellett érvényesek. Az ettől eltérő munkakörülményekre és felhasználási területekre nem jelentenek kötelezettséget. Amennyiben a fentiekben ismertetettől eltérő munkakörülmények között vagy felhasználási területeken akarják a terméket használni, akkor a termék használatának megkezdése előtt megfelelő számú próbát kell végezni. Bár a termékismertetőben szereplő műszaki adatok és javaslatok legjobb tudásunkon és tapasztalatainkon alapulnak, ettől függetlenül csak a termékeink mindig azonos minőségére vállalunk garanciát.

**A termékismertető aktuális változata elérhető a [www.mapei.com](http://www.mapei.com) honlapunkon**

[embléma]

A védjegy olyan nagyon alacsony illékony szervesanyag (VOC) kibocsátású MAPEI termékeket azonosít, amelyeket a padlón használt termékek káros anyag kibocsátását vizsgáló nemzetközi szervezet, a GEV (Gemeinschaft Emissionskontrollierte Verlegewerkstoffe, Klebstoffe und Bauprodukte e.V) tanúsított.

[embléma]

Több mint 150 féle MAPEI termék segíti a tervezőket, kivitelezőket innovatív, a U.S. Green Building Council által tanúsított LEED követelményeknek megfelelő projektek létrehozásában. A LEED nemzetközi elismerés, a Zöld Épületek Tanácsának díja, amelyet az energia- és környezetvédelmi szempontból kiemelkedő építkezéseknek adnak át.

**A termékre vonatkozó referenciák  
kérésre rendelkezésre állnak, illetve  
hozzáférhetők a [www.mapei.hu](http://www.mapei.hu) és  
[www.mapei.com](http://www.mapei.com) honlapokon**

**MAPEI®**  
A JÖVŐT ÉPÍTJÜK

<b>MŰSZAKI ADATOK (jellemző értékek)</b>	
<b>MŰSZAKI ADATOK:</b>	
Állag:	finom por
Szín:	szürke
Látszólagos sűrűség (kg/m <sup>3</sup> ):	1.300
Szárazanyag tartalom (%):	100
Eltartható:	12 hónapig száraz helyen, eredeti bontatlan csomagolásban
EK 1999/45 szerinti veszélyességi osztályozása:	nincs. Használat előtt olvassa el „Az előkészítés és a bedolgozás során betartandó biztonsági előírások” szakaszt valamint a csomagoláson és a Biztonsági Adatlapon lévő információkat.
Vámtarifa szám:	3824 50 90
<b>ALKALMAZÁSI ADATOK +23°C-on 50% relatív páratartalom mellett</b>	
Keverési arány:	100 tömegrész <b>Ultraplan Renovation</b> -hoz 17-18 tömegrész víz
Rétegenként bedolgozható vastagság:	3-től 30 mm-ig
Önterülés:	igen
Keverék sűrűsége (kg/m <sup>3</sup> ):	2100
Keverék pH-ja:	kb. 12
Bedolgozási hőmérséklet:	+5°C-tól +35°C-ig
Bedolgozási idő:	30 - 40 perc
Kötésidő:	50 - 70 perc
Járható:	4-5 óra múlva
Burkolható:	1-3 nap múlva
<b>VÉGSŐ TELJESÍTMÉNYADATOK</b>	
Nyomószilárdság (N/mm <sup>2</sup> ):	
- 1 napos korban:	15,0
- 3 napos korban:	20,0
- 7 napos korban:	25,0
- 28 napos korban:	28,0
Hajlítószilárdság (N/mm <sup>2</sup> ):	
- 1 napos korban:	3
- 3 napos korban:	4
- 7 napos korban:	4,5
- 28 napos korban:	5,5
Kopásállóság :	
- 28 napos korban:	2,5 g
Brinell keménység (N/mm <sup>2</sup> ):	
- 1 napos korban:	60
- 3 napos korban:	80
- 7 napos korban:	85
- 28 napos korban:	110